EasyFinish Neo
mat

FORSEGLING



1K parketlak på vandbasis med 2K-performance.

- 2K-performance i det praktiske 1K-system
- Skønhed med lang levetid – høj bestandighed mod mekanisk slitage og husholdningskemikalier
- LOBA Easy-Handling-teknologi
- På basis af fornybare råstoffer
- Meget lav emission, EMICODE® EC 1 PLUS
- Opfylder kombineret med LOBA SportCare eller LOBA Refresh kravene til bremsefriktion iht. DIN 18032 for sportsgulve
- Opfylder alle krav i den østrigske standard ÖNORM C2354:2009 for den højeste belastningsklasse

Anvendelsesområde:

Velegnet til parket, træ- og korkgulve samt LOBA StyleFloor.

Tekniske data

Slid

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Boliger — Erhvervsmæssig — Ekstrem

VARENR.			
11510	1 l	12	480
	5 l	4	128
	10 l	-	60

Glansgrad ca.*	20
Fast element	32 ±2%
Viskositet DIN 4	21 ±2s
Opbevaring og transport	Lagerstabil i 12 måneder Opbevaring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mod frost.
GIS-KODE	W2+
2004/42/EF	EU grænseværdi for produktet kat. A/i: 140 g/l (2010) Produkt indeholder maks. 32 g/l VOC.

*Glansgraden måles ved 60° på glas. Den er afhængig af lagtykkelsen og klimabetingelserne (temp., rel. luftfugtighed) under tørringen. Værdierne er kun orienterende.

08/10/2026

Henvisninger til brug

- Overfladen skal være slebet korrekt. Gulvet skal være tørt og fri for eventuelle gamle belægninger, olie, fedt, voks, silikone, slibestøv og andet smuds.
- De optimale behandlingsbetingelser ligger ved en rumtemperatur på +15°C til + 25°C, gulvtemperatur +15°C til +22°C, rel. luftfugtighed 40% til 75%, materialetemperatur +18°C til + 25°C, maks. træfugtighed 12%, rigelig udluftning af arbejdsrum.
- For at forebygge parketskader skal man under behandlingen sigte efter det klima i rummet, der må forventes at være gennemsnitligt for året.
- For at reducere faren for overdrevet opkvældningstryk anbefales det, at der maks. rulles 2 lag på om dagen.
- Påfør ikke materialet på gulvet, anvend LOBA forseglingsspand.
- Ryst materialet godt.
- Overhold generelle og i givet fald produktspecifikke arbejdsbeskyttelsesbestemmelser. Nærmere anvisninger, i forhold til GISCODE, i driftsvejledningerne, som du finder på www.wingis-online.de.

FORTYNDER

Lakken er færdig til at forarbejde og må ikke fortyndes!

PÅFØRINGS VÆRKTØJER / MATERIALEFORBRUG

LOBA-lakrulle Deluxe 120 eller LOBA-lakrulle mikrofiber 100-120 eller LOBA-lakrulle FiberTech / 100-120 ml(g)/m^2 = 8-10m^2/l(kg)

MELLEMSLIBNING

Inden for 24 timer kan der lakeres over uden, og derefter kun med en mellemslibning. Med en mellemslibning før sidste lag kan det optiske slutresultat forbedres.
Anvend LOBASAND Lochpad P120 eller finere, alternativt LOBA-SAND slibegitter P120 eller finere.
Fjern omhyggeligt støv, inden der lakeres over.

TØRRINGSTID

- Kan forsigtigt betrædes, mellemslibes og overlakeres efter tidligst 4 timer.
- Let belastning efter 24 timer.
- Fuldt belastbar og afdækning efter 5 dage.
- En tidligere afdækning er mulig med LOBA Cover 400, se detaljer i Teknisk information om produktet.
- De angivne tørretider gælder ved +20 °C og en relativ luftfugtighed på 50 % og omhyggelig udluftning af arbejdslokalerne.

DET ANBEFALES AT ANVENDE EN GRUNDER:

Til minimering af kantlimning, kantdannelse og til forsegling af træets indholdsstoffer, f.eks. ved eksotiske træsorter.
- LOBA EasyPrime
- LOBA VivaPrime
- LOBA PrimaSeal Plus (indeholder opløsningsmiddel)
- LOBA 2K Intensive

Tilsætningsstoffer

Anvendelsesområdet, egenskaberne og udseendet kan udvides ved at kombinere med LOBA-tilsætningsstoffer. For mulige kombinationer, detaljerede anvendelsesoplysninger og tørretider, se venligst de respektive tekniske oplysninger om tilsætningsstofferne.

ANVENDELSE PÅ PARKET OG TRÆGULVE:

- Forbered underlaget korrekt og påfør grunder.
- Lad grunderen tørre som foreskrevet.
- Rul lak på.
- Tørring.
- Mellemslibning
- Rul andet lag lak på.

ANVENDELSE PÅ KORK:

Må først forsegles efter tilstrækkelig afbinding af limen.

Ubehandlet naturkork:
- Rul tre lag lak på.
- Efter første påføring tørring natten over (reducerer faren for granulatkvældninger).
- Mellemslibning før sidste påføring.

Ikke egnet til efterlakering af gamle belægninger og fabrikscoatede korkbelægninger; til det formål kan anvendes produktet LOBA 2K Duo, se Teknisk information om produktet.

Tip vedr. farvesammensætning

For at opnå en lysning/en hvid effekt på lyse underlag anbefales det at tilsætte produktet LOBA Whitener iht. den tekniske information. For at minimere farvereaktioner med tanninindholdet skal det første lag af lakken ved ubehandlet kork påføres i den leverede form uden farvetilsætning. Der kræves efterfølgende tørring natten over.
For at opnå en intensivering af farven på naturkork samt korkgulve med brunlig og rødlig indfarvning anbefales det at tilsætte produktet LOBA Amberizer iht. den tekniske information.

08/10/2026

Generelle henvisninger

Rengøring af arbejdsredskaberne: Arbejdsredskaber rengøres straks med vand.

Brandbeskyttelse:
Lagdannende systemer:
For at overholde DIBt-godkendelsen og opnå brandbeskyttelsesklasse Cfl-s1 iht. DIN EN 14342, tabel 1 kræves en tørlagstykkelse på maks. 100 µm for lak og maks. 50 µm for hårdvoksolie.
Ikke filmdannende systemer:
For at opnå brandbeskyttelsesklasse Cfl-s1 iht. DIN EN 14342, tabel 1 skal en påføringsmængde på 20 til 60 g/m² overholdes.

Tørretid: De angivne tørretider gælder ved +20 °C og en relativ luftfugtighed på 50 % og omhyggelig udluftning af arbejdslokalerne, fri for træk. Lavere temperaturer, højere relativ luftfugtighed og dårlig udluftning fører til forlængelse af tørretiden. Der må ikke foretages fugtig rengøring og ikke lægges tæpper på, før den endelige hærdning er opnået. Anvend LOBA Cover 400 til afdækning af overfladen, indtil hærdningen er afsluttet. Du finder produktspecifikke oplysninger i de pågældende Tekniske informationer.

Mellemslibning: Hvis der skal påføres flere lag lak, kan der lakeres over inden for 24 timer uden - og derefter kun med mellemslibning, for at opnå en tilstrækkelig mellemlagshæftning. Med en mellemslibning før sidste påføring opnås der en ensartet overflade. Efter hver mellemslibning skal støvet omhyggeligt fjernes.

Anvendelse af grunder eller ren lakopbygning: Grundlæggende kan alle lakker anvendes uden grunding. Anvendelse af grunder øger forarbejdningssikkerheden og sikrer en kant- og stribefri overflade, næsten uafhængigt af træsorten. Du finder flere oplysninger i LOBA træsortslisten i det aktuelle produktkatalog.

Kantlimning: Vandbaserede laksystemer har som regel tendens til kantlimning. For i vidt omfang at udelukke dannelse af uregelmæssigt placerede fuger med ledsagende bloklimning kan der tages forskellige foranstaltninger i brug: Forskydningsstærk eller fastelastisk limning af parketelementerne, omhyggelig kitning af fugerne, anvendelse af egnede grundere, som f.eks. LOBA EasyPrime, forbehandling af notvangerne på massive træplanker med lakkompatibel voks før lægningen. Iværksætte forholdsregler, der holder rumklimaet, især den relative luftfugtighed, konstant. (omhyggelig kunderådgivning anbefales). Særligt udsatte er gamle gulve med allerede labile klæbestoffer, elastisk limede eller sømmede parketgulve, plankegulve, træbelægninger, højkantlameller såvel som parallelt lagte parketgulve, parket på gulvvarme, træsorter med kort fugtændringstid, som f.eks. bøg og ahorn.

Vekselvirkninger: Materialer der indeholder blødgører, som f.eks. tæppeunderlag, stolehjul, elastiske parket- og montageklæbestoffer kan medføre blødgøringer og misfarvninger. Aflejringer i fuger kan være årsag til haptiske og optiske forringelser. Påvirkninger med hårfarvemidler, gummidæk på biler, motorcykler, cykler og lignende kan føre til vedvarende, irreversible misfarvninger af overfladen.

Connected Systems: Produkter, der er godkendt if. Connected Systems, er optimeret på en sådan måde, at der ved korrekt behandling ikke sker mørkfarvning på grund af kemisk vekselvirkning mellem lak og klæbemiddel.

Informationerne i dette dokument og alle øvrige henvisninger og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning af forarbejderen, er resultatet af hidtidige erfaringer og er baseret på standardbetingelser. På grund af de mange anvendelsesmuligheder og forarbejdningsbetingelser, fritager vi ikke brugeren for at foretage egne forsøg eller indhente teknisk rådgivning ved en henvendelse til LOBA-anvendelsesteknik. Anbefalinger fra belægningsproducenten og aktuelle standarder skal følges. Vores hæftelse og ansvar retter sig udelukkende efter vores almindelige forretningsbetingelser, og udvides hverken af denne information eller af vores rådgivning. Ved fremkomsten af en ny, teknisk information mister den gamle sin gyldighed.

Ord og symboler med ® står for varemærker, der er registrerede og beskyttede, i det mindste i Tyskland.

08/10/2026